

SCHEDA TECNICA

Listellare 3 strati Ceiba

Pannello costituito da un'anima di listelli di pioppo o abete rivestita con facce in sfogliato di Ceiba.

Qualità delle facce: B/BB (II/III) (UNI EN 635-1; UNI EN 635-2)

Caratteristiche:

- uniformità di colore
- leggerezza
- performance meccaniche
- facilità di lavorazione e di taglio

Dimensioni (mm)

(altre dimensioni disponibili su richiesta):


2050 x 5200 2050 x 2600 1870 x 3720
1550x3500 1250 x 2500

Spessori (mm)

(altri spessori disponibili su richiesta):

30 25 22 18 15 13

A	RESISTENZA
B	PESO
C	DUREZZA SUPERFICIALE
D	OMOGENEITÀ / PLANARITÀ SUPERFICIALE
E	TENUTA VITE / ELEMENTI FISSAGGIO



CARATTERISTICA	NORMA	UN. DI MISURA	SPESSORE (mm)		
			15	18	22
Massa volumica	EN323	Kg/m ³ (+/- 5%)	420	420	420
Resistenza a flessione longitudinale	EN 310	N/mm ² (+/- 5%)	40	35	35
Resistenza a flessione trasversale	EN 310	N/mm ² (+/- 5%)	15	15	13
Modulo di elasticità longitudinale	EN 310	N/mm ² (+/- 5%)	4500	4500	4000
Modulo di elasticità trasversale	EN 310	N/mm ² (+/- 5%)	2600	2600	2450
Tenuta alla vite - facce	EN 320	N (+/- 10%)		1300	
Tenuta alla vite - bordi (≥ 15mm)	EN 320	N (+/- 10%)		1300	
Conduktività termica	EN 12664	W/mK (+/- 5%)		0,12	
Umidità residua	EN 322	%		<12	
Reazione al fuoco	EN 13501-1			D-s2-d0	
TOLLERANZE DIMENSIONALI					
Spessore	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)		
Lunghezza/larghezza	EN 315	mm	+/- 3,5		
Squadratura	EN 315	mm/m	1		

IMPIEGHI



MOBILI



STAND E
SCENOGRAFIE



ARREDAMENTO



PORTE E
STIPI



FAI DA TE

CERTIFICAZIONI/REPORT DI PROVA



E1

(su richiesta)

CLASSE D'INCOLLAGGIO (UNI EN 314)



CLASS
1



CLASS
2

(su richiesta)

I dati riportati nella presente scheda sono valori indicativi ricavati da prove interne sulla normale produzione. È responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti BNEXT siano idonei alle applicazioni cui sono destinati e che le modalità di trasporto e di impiego siano conformi alla normativa vigente.