

SCHEDA TECNICA

Multitecn HDF

Pannello compensato costituito da sfogliati di Pioppo a fibra incrociata rivestiti con facce in HDF

Caratteristiche:

- superficie liscia e planare
- durezza superficiale
- uniformità di colore
- performance meccaniche
- facilità di lavorazione e di taglio

Dimensioni (mm)

(altre dimensioni disponibili su richiesta):


3100x2100

Spessori (mm)

(altri spessori disponibili su richiesta):

40 30 25 22 20 18
15 12

A	RESISTENZA
B	PESO
C	DUREZZA SUPERFICIALE
D	OMOGENEITÀ / PLANARITÀ SUPERFICIALE
E	TENUTA VITE / ELEMENTI FISSAGGIO



CARATTERISTICA	NORMA	UN. DI MISURA	SPESSORE (mm)			
			18	25	30	40
Massa volumica	EN323	Kg/m³ (+/- 5%)	560	560	560	560
Resistenza a flessione longitudinale	EN 310	N/mm² (+/- 5%)	30	30	30	30
Resistenza a flessione trasversale	EN 310	N/mm² (+/- 5%)	25	25	25	25
Modulo di elasticità longitudinale	EN 310	N/mm² (+/- 5%)	3500	3400	3500	3500
Modulo di elasticità trasversale	EN 310	N/mm² (+/- 5%)	3410	3410	4100	4100
Tenuta alla vite - facce	EN 320	N (+/- 10%)	1200			
Tenuta alla vite - bordi (≥ 15mm)	EN 320	N (+/- 10%)	1000			
Conduktivität termica	EN 12664	W/mK (+/- 5%)	0,12			
Umidità residua	EN 322	%	8-12			
Reazione al fuoco	EN 13501-1		D-s2,d0			
TOLLERANZE DIMENSIONALI						
Spessore	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)			
Lunghezza/larghezza	EN 315	mm	+/- 3,5			
Squadratura	EN 315	mm/m	1			

IMPIEGHI



MOBILI



STAND E
SCENOGRAFIE



ARREDAMENTO



PORTE E
STIPI TI

CERTIFICAZIONI/REPORT DI PROVA



(su richiesta)



CLASSE D'INCOLLAGGIO (UNI EN 314)



(su richiesta)

I dati riportati nella presente scheda sono valori indicativi ricavati da prove interne sulla normale produzione. È responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti BNEXT siano idonei alle applicazioni cui sono destinati e che le modalità di trasporto e di impiego siano conformi alla normativa vigente.